# PRODUKTSPEZIFIKATION der Kollektion: Select

## 1. Produkteigenschaften und Verarbeitungsverfahren

Feinsteinzeugfliesen – Gruppe BIa - die frostsicher, nicht aufsaugend, beständig gegen Chemikalien sind. Trockengepresste keramische Fliesen, die aus Bindungen mit wertvollen natürlichen atomisierten Rohstoffen (Kaolinmineralien, Feldspat) bestehen und durch ein Sinterverfahren bei sehr hohen Temperaturen mechanisch widerstandsfähig gemacht werden.

## 2. Normenkonformität

Das Material in Übereinstimmung mit den Anforderungen der anwendbaren europäischen und internationalen EN 14411 Anl. G/ISO 13006 Anl. G Normen soll die folgenden technischen Eigenschaften erfüllen:

- ISO 10545-2 (Abmessungen)
- ISO 10545-3 (Wasseraufnahme)
- ISO 10545-4 (Biegefestigkeit (R))
- ISO 10545-6 (Widerstand gegen Tiefenverschleiß)
- ISO 10545-8 (Linearer Wärmehausdehnungskoeffizient)
- ISO 10545-9 (Temperaturwechselbeständigkeit)
- ISO 10545-12 (Frostbeständigkeit)
- ISO 10545-13 (Chemikalienbeständigkeit)
- ISO 10545-14 (Fleckbeständigkeit)

und der Güteanforderung laut DIN 51094 (Lichtechtheit der Färbungen) entsprechen.

Die Beibehaltung dieser Eigenschaften wird durch das eingeführte System zur Qualitätssicherung gewährleistet und laut der Norm ISO 9001:2015 zertifiziert. Unser Unternehmen gewährleistet auch die ständige Einhaltung der geltenden Gesundsheits-und Sicherheitsvorschriften der Mitarbeiter durch das Managementsystem ISO 45001. Fliesen aus Feinsteinzeug mit geringer Umweltbelastung und ebenfalls eine Politik zur ständigen Verbesserung der Umwelt- und Energieleistung um die Verschwendung nicht erneuerbarer Ressourcen zu reduzieren, auch dank dem Einsatz von natürlichen Rohstoffen, die nicht ökologisch wertvoll sind. Zu diesem Zweck hat das Unternehmen die Umwelt- und Energiemanagementsysteme aufgebaut, die laut der Norm ISO 14001:2015 und ISO 50001:2018 zertifiziert wurden und ist dem Europäischen Union System „UMWELTMANAGEMENT“ in Übereinstimmung mit den Vorschriften der Verordnung EMAS beigetreten.

Die Fliesen aus Feinsteinzeug wurden von einer unabhängigen Außenstelle geprüft und somit ihre Konformität in Übereinstimmung mit den LEED_BREEAM Anforderungen bestätigt. Das Unternehmen hat ebenfalls die Environmental Product Declaration EPD (Typ III), welche auf einer Analyse des Lebenszyklusses des Produkts basiert (nach dem Prinzip „CRADLE-TO-GRAVE - https://www.environdec.com/library/collection/col278), erhalten.

## 3. Produkteigenschaften und Verarbeitungsverfahren

| | |
|---|---|
| **Unternehmen** | FMG FABBRICA MARMI E GRANITI |
| **Kollektion** | SELECT |
| **Produkt** | L628604-JATOBA BROWN |
| **Oberfläche** | TOP LAPPED |
| **Formate in cm** | 120,0X60,0 |
| **Stärke in mm** | 8 |

## 4. Bilder



## 5. Technische Daten des Produkts

| | |
|---|---|
| **Sollmasse cm** | 120,0X60,0 |
| **Durchschnittliche Fabrikationsmasse mm** | 1195,8X595,8 |

| **Chemisch Physische Eigenschaften** | **Normen oder Prüfmethode** | **In den Normen vorgeschriebener Wert EN14411 All.G** | | **Produktions Durchshnittswerte** |
|---|---|---|---|---|
| Länge und breite | ISO 10545-2 | ± 0,6% | ± 2,0mm | **± 0,1%** |
| Stärke | | ± 5,0% | ± 0,5mm | **± 5,0%** |
| Kantengeradheit | | ± 0,5% | ± 1,5mm | **± 0,1%** |
| Rechtwinkligheit | | ± 0,5% | ± 2,0mm | **± 0,1%** |
| Ebenflächigkeit | | ± 0,5% | ± 2,0mm | **± 0,2%** |
| Oberflächenerscheinung | | Mindestens 95 % ohne sichtbare Mängel | | **Konform** |
| Wasseraufnahme | ISO 10545-3 | ≤ 0,5% | | **≤ 0,1%** |
| Bruchlast (R) | ISO 10545-4 | ≥ 35 N/mm² | | **49 N/mm²** |
| Bruchlast (S) | | Dicke < 7,5 mm = ≥ 700 N<br>Dicke ≥ 7,5 mm = ≥ 1300 N | | **≥ 1300 N** |
| Widerstand gegen tiefen | ISO 10545-6 | ≤ 175 mm³ | | **140 mm³** |
| Wärmeausdehnungskoeffizient | ISO 10545-8 | Verfügbares Prüfverfahren | | **6,5x10⁻⁶ °C⁻¹** |
| Beständigkeit gegen Temperaturschocks | ISO 10545-9 | Verfügbares Prüfverfahren | | **Beständig** |
| Frostbeständigkeit | ISO 10545-12 | Die Probe darf keinerlei Beschädigungen oder nennenswerte Veränderungen aufweisen. | | **Konform** |
| Chemikalienfestigkeit<br>-Haushaltschemikalien und Pooladditive Beständigkeit<br>-Alkali- und Säurebeständigkeit in niedriger Konzentration<br>-Hochkonzentrierte Säure und Alkalibeständigkeit | ISO 10545-13 | Min. Klasse B<br>Der Hersteller soll die Einstufung erklären<br>Verfügbares Prüfverfahren | | **A**<br>**LB**<br>**HB** |
| Fleckenbeständigkeit | ISO 10545-14 | Verfügbares Prüfverfahren | | **Auf anfrage** |
| Lichtechtheit der Farben | DIN 51094 | Keine Änderungen | | **Glanz und Farbe der Muster unverändert** |
| Feuerbeständigkeit | Entscheidung 96/603 CE<br>Nicht notwendig | --- | | **A1 – A1FL** |
| Rutschhemmung | DIN EN 16165-ANNEX B<br>DIN EN 16165-ANNEX A | Verfügbares Prüfverfahren | | **R9**<br>**A** |

*Bitte beachten Sie: Die oben genannten Werte für Chemikalien- und Fleckenbeständigkeit sind lediglich Richtwerte und nicht verbindlich. Spezielle Anforderungen müssen bei der Bestellung und in jedem Fall vor der Installation mit uns abgeklärt werden.*

*Datum: 30/07/2026*
*Revision 2026*